

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht DurEko-Mix BIO 0/8

Farbe: Grau/Blau

liefern und erdfeucht einbauen

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandenen Unterbau profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung. Einbau mit Fertiger.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung

pfllegeleicht

Bindung durch pflanzliches Biopolymer

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

hohe Scherfestigkeit

hohe Tragfähigkeit

Schichtdicke: 6 cm

Farbe: grau/blau

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: > 0,0001 cm/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: >= 110 kN/m²

CBR-Wert: 0 Tage 50%, nach 28 Tagen 200%

Umweltverträglichkeit nach BBschV

Unterschreitet den Zuordnungswert Z 0 der LAGA 2004

Hersteller:

Koers GmbH

Pliniusstraße 8

48488 Emsbüren

Tel.: +49 5971/99 77 460

Fax: +49 5971/99 77 461

Email: info@koers-gmbh.de

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials, durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.