

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht DurEko-Mix 0/8

Farbe: Grau/Blau

liefern und erdfeucht einbauen

liefern und erdfeucht einbauen

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandenen Unterbau profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.

Einbau mit Fertiger.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung

pfllegeleicht

natürliche Bindung

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

hohe Scherfestigkeit

hohe Tragfähigkeit

Schichtdicke: 6 cm

Farbe: grau/blau

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: > 0,0001 cm/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 0 Tagen: $\geq 60 \text{ kN/m}^2$

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: $\geq 90 \text{ kN/m}^2$

CBR-Wert: 0 Tage 50%, nach 28 Tagen 150%

Hersteller:

Koers GmbH

Pliniusstraße 8

48488 Emsbüren

Tel.: +49 5971/99 77 460

Fax: +49 5971/99 77 461

Email: info@koers-gmbh.de

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials, durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.