

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht KoMex BIO 0/8
Farbe: Naturell (Sandfarben, gelblich)
liefern und erdfeucht einbauen

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandenen Unterbau profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.
Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.
Einbau mit Fertiger.
Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten
Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung
pflegeleicht
bindung durch pflanzliches Biopolymer
geringe Staubentwicklung
geringer Rollwiderstand
hohe Scherfestigkeit
hohe Tragfähigkeit
Schichtdicke: 6 cm
Farbe: Naturell
Seitengefälle: 2 -3 %
Wasserdurchlässigkeit: > 0,0001 cm/s
Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: >= 85 kN/m²
CBR-Wert: 0 Tage 50%, nach 28 Tagen 150%
Unterschreitet den Zuordnungswert Z 0 der LAGA 2004

Hersteller:

Koers GmbH
Pliniusstraße 8
48488 Emsbüren

Tel.: +49 5971/99 77 460
Fax: +49 5971/99 77 461
Email: info@koers-gmbh.de

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials, durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.