

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht KoMex 0/8

Farbe: (gelb, rot, anthrazit oder naturell)

liefern und erdfeucht einbauen

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandenen Unterbau profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Einbau mit Fertiger.

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung

pfllegeleicht

natürliche Bindung

geringe Staubentwicklung

geringer Rollwiderstand

hohe Scherfestigkeit

Schichtdicke: je Verwendungszweck min. 4 cm (verdichtet)

Seitengefälle: 2 -3 %

Wasserdurchlässigkeit: > 0,0001 cm/s

Oberflächenscherfestigkeit nach 28 Tagen: >= 80 kN/m²

CBR-Wert: 0 Tage 50 %, nach 28 Tage 150 %

Hersteller:

Koers GmbH

Pliniusstraße 8

48488 Emsbüren

Tel.: 05971/ 99 77 460

Fax: 05971/ 99 77 461

Email: info@koers-gmbh.de

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials durch ein unabhängiges Labor vom AN nachzuweisen.