

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht KoTRec BIO Naturell

liefern und erdfeucht einbauen

Deckschicht aus Natursteingemisch auf vorhandenen Unterbau profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten.

Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung.

Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten.

Einbau mit Fertiger.

Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften: entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung
natürliche Bindung
nicht wasserdurchlässig
niedrige Anfangskosten
geringe Wartung
hohe Lebensdauer
geeignet für schwere und wiederkehrende Belastungen
Schichtdicke: 10 cm (verdichtet)
100% Proctordichte: 2,2 g/cm³
Seitengefälle: 2 -3 %
freigabe für leichter Verkehr 4 Stunden nach Einbau
freigabe für schwerer Verkehr 48 Stunden nach Einbau
helle Oberfläche, wenig Beleuchtung erforderlich

Hersteller: Koers GmbH
Pliniusstr. 8
48488 Emsbüren

Tel.: 05971/ 99 77 460

Fax: 05971/ 99 77 461

Email: info@koers-gmbh.de

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials, durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.