

Pos. 01

_____ m²

Deckschicht aus Natursteingemisch mit Biopolymer Bindemittel in der Korngrösse 0-8 mm auf vorhandenen Unterbau erdfeucht und profilgerecht einbauen und mit Walzen (max. 2,6 to.) statisch, dynamisch und oszillatorisch verdichten. Gleichbleibende Sieblinie durch maschinelle Zwangsmischung. Die Einbauanleitung des Herstellers ist zu beachten. Einbau mit Fertiger. Die Wegeränder sind 20 cm über die Belagskante hinaus zu verdichten.

Materialeigenschaften:

entmischungssicher bei dynamischer Verdichtung
pflegeleicht
natürliche Bindung
geringe Staubentwicklung
geringer Rollwiderstand
hohe Scherfestigkeit
hohe Tragfähigkeit
nicht wasserdurchlässig
Biopolymer Bindemittel

Schichtdicke: je Verwendungszweck min. 10 cm (verdichtet)

Seitengefälle: 2 – 3 %

Volumendichte (verdichtet): 2.200-2.300 Kg/m³

Druckfestigkeit: 10 MPa

Deckschichtmaterial: **KoTRec BIO oder Gleichwertig**

Farbe: Beige, gelblich

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit des Materials durch ein unabhängiges Labor, vom AN nachzuweisen.